



BOLETIM TÉCNICO

Rivestto Outdoor

Rivestto Outdoor é um laminado decorativo de alta pressão, espesso e sólido ideal para superfícies e aplicações horizontais exteriores, graças a suas excepcionais qualidade de resistência ao risco, que exijam alta resistência mecânica, à impacto, e manchas, além de beleza, resistência a intempéries, e luz UV.

Armazenagem: O laminado deve ser armazenado horizontalmente, com uma placa protetiva sobre o material para evitar possíveis danos. Para evitar abaulamento, o material deve ser protegido da umidade e não deve nunca ser armazenado em contato com o piso, parede externa ou qualquer outra superfície úmida.

Processamento: É recomendado que o laminado seja aclimatado por 48 horas,

O Laminado pode ser cortado, perfurado e processado utilizando equipamentos comuns. Na montagem deve ser considerada a variação dimensional com mudança de temperatura e umidade. Não deve haver cantos vivos internos para evitar a ocorrência de craqueamento devido à stress (raio ≥ 3 mm). Todos os cantos devem ser acabados (lixamento ou similar) para evitar quebras.

Limpeza e Conservação: Pode ser limpo com pano úmido com detergente ou outro produto de limpeza suave (pode conter amoníaco).

Produtos de limpeza contendo abrasivo não são recomendados pois desgastam o produto. Produtos à base de cloro ou outros ácidos e bases fortes podem embaçar, corroer e descolorir o laminado permanentemente. Nunca os utilize para limpeza do laminado. Caso acidentalmente caia algum destes produtos no laminado limpe imediatamente com um pano úmido.

Acabamentos: sob consulta.

Cores: Conforme disponível na cartela de cores. Vendedor/ especificador deve ser consultado quanto às cores estão disponíveis para esse produto.

Nota: Pode haver uma pequena variação de tonalidade de lote para lote ou ao longo do tempo de exposição, somente visível se houver reposição parcial.

Revisão: 00 (26/07/2023)

Importante: Os dados contidos neste Boletim técnico são apenas como fonte de referência. Recomendamos consultar previamente o nosso Departamento de Assistência Técnica para uma correta aplicação de nosso produto.

Pertech do Brasil Ltda.
Av. Piraporinha, 852 – S. B. do Campo – SP – CEP 09891.902 – www.pertech.com.br
Página 1 de 2



BOLETIM TÉCNICO

Rivestto Outdoor

DADOS TECNICOS			
Espessura Nominal		Referência	4,0 – 6,0 – 8,0 – 10,0 mm
Resistência a abrasão		ISO-4586	Aprovado
Resistência a risco		ISO-4586	Aprovado
Resistência ao Impacto (mm)		ISO-4586	Aprovado
Resistência à Flexão (MPa)		ISO-4586	> 100
Módulo de Elasticidade (MPa)		ISO4586	> 9000
Resistência à Luz UV - 1500 horas de exposição	Contraste	ISO-4586	≥ 3
	Aparência		≥ 4
Resistencia ao Intemperismo Artificial - 650 MJ/m ² aprox.3000 horas luz xenon	Contraste	ISO-4586	≥ 3
	Aparência		≥ 4
	T		≤ 0,60

Revisão: 00 (26/07/2023)

Importante: Os dados contidos neste Boletim técnico são apenas como fonte de referência. Recomendamos consultar previamente o nosso Departamento de Assistência Técnica para uma correta aplicação de nosso produto.

Pertech do Brasil Ltda.
Av. Piraporinha, 852 – S. B. do Campo – SP – CEP 09891.902 – www.pertech.com.br
Página 2 de 2