



BOLETIM TÉCNICO

HPL VELUTTO

O HPL Velutto Pertech é indicado para revestimento de móveis de linha reta em aplicações verticais ou horizontais que exijam alta resistência superficial. Tem um acabamento liso, fosco de toque suave, que minimiza a marca de dedos (anti-fingerprints), e tem alta resistência a riscos.

Limitações: O HPL Velutto Pertech não é indicado para áreas externas. Também não deve ser utilizado em áreas expostas a temperaturas superiores a 135°C.

Armazenamento: O laminado deve ser armazenado horizontalmente, com uma placa protetiva sobre o material para evitar possíveis danos. Para evitar abaulamento, o material deve ser protegido da umidade e não deve nunca ser armazenado em contato com o piso, parede externa ou qualquer outra superfície úmida.

Processamento: É recomendado que tanto o HPL Velutto Pertech quanto o substrato sejam aclimatados por 48 horas nas condições de temperatura e umidade ambientes antes do processamento.

Deve ser aplicado em substratos adequados como MDF – medium density fiberboard, compensado ou

aglomerado desde que estejam suavemente lixados (espessura uniforme), limpos e não estejam contaminados com óleo ou graxa. Qualquer defeito ou deformação no substrato será revelado na superfície do laminado.

Limpeza e conservação: Pode ser limpo com pano úmido com detergente ou outro produto de limpeza suave.

Produtos de limpeza contendo abrasivo não são recomendados pois desgastam o produto.

Produtos à base de cloro ou outros ácidos e bases fortes podem embaçar, corroer e descolorir o laminado permanentemente. Nunca os utilize para limpeza do laminado. Caso acidentalmente caia algum destes produtos no laminado limpe imediatamente com um pano úmido.

Cores: branco, preto, cinza e grafite.

Nota: Pode haver uma pequena variação de tonalidade/cor de lote para lote ou ao longo do tempo de exposição/uso, somente visível se houver reposição parcial.

Revisão: 01 (29.01.2025)

Importante: Os dados contidos neste Boletim técnico são apenas como fonte de referência. Recomendamos consultar previamente o nosso Departamento de Assistência Técnica para uma correta aplicação de nosso produto.

Pertech do Brasil Ltda.
Av. Piraporinha, 852 – S. B. do Campo – SP – CEP 09891.902 – www.pertech.com.br
Página 1 de 2



BOLETIM TÉCNICO

HPL VELUTTO

DADOS TÉCNICOS:		
Espessura Nominal (mm)	Referência	0,8 - 4,0 – 6,0 – 8,0 – 10,0
Resistência a abrasão	ISO-4586	Aprovado
Resistência ao risco	ISO-4586	Aprovado
Resistência ao vapor	ISO-4586	Aprovado
Resistência a manchas (**)	ISO-4586	Aprovado

(**) Exemplos dos produtos dos grupos 1 e 2: pasta de dente, café, chá, bebidas alcóolicas, mostarda, vinagre, refrigerantes, batom, tinta de caneta (16 horas de exposição). E produtos dos grupos 3 e 4: graxa de sapato, água sanitária, mercúrio cromo, tinta de cabelo, iodo (10 minutos de exposição)

Revisão: 01 (29.01.2025)

Importante: Os dados contidos neste Boletim técnico são apenas como fonte de referência. Recomendamos consultar previamente o nosso Departamento de Assistência Técnica para uma correta aplicação de nosso produto.

Pertech do Brasil Ltda.
Av. Piraporinha, 852 – S. B. do Campo – SP – CEP 09891.902 – www.pertech.com.br
Página 2 de 2